



❁ 縦 棧 木 不 要 ❁

機能付アスファルト屋根下葺材

TADIS
BLOSSOM

ブラッサム

タディスブラッサム



極めると花。

屋根も満足。

大切にした「心」が咲きました。



20×1m / 18.5kg

ひとつ上の下葺材

田島高付加価値商品群
タディスシリーズ

田島ルーフィング株式会社

東京 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21階
大阪 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5

TEL: 03 (6837) 8900
TEL: 06 (6443) 7450

縦桟木不要、 アスファルト屋根下葺材

製品構成

一巻長さ	20m
一巻重量	18.5kg
製品幅	1m
製品厚さ	1.2mm (ドット含まず)

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

【断面図】



特長

●釘穴シーリング性や、低温時の折曲げ性に優れています。

構成層に高品質のアスファルトを採用しているため、低温から高温の広い範囲で適度な弾力性を保持し、下葺材に打ち込まれた釘周りをしっかり包み込み、雨水の浸入を防ぎます。

釘穴シーリング性（止水性）

初期…「JASS12 屋根工事 アスファルトルーフィング葺」に準ずる。

耐久性…耐水合板を下地として試験体に300mm間隔で釘を2点打ち、加熱処理後にDry・Wetを交互に7回繰り返す*。その後、初期と同様の方法にて漏水有無を確認する。

		漏水個数 / 試験体数
TADIS BLOSSOM	初期	0 / 10
	耐久性	0 / 10
他社品 A	初期	2 / 10
	耐久性	10 / 10

※各試験値は代表値であり、保証値ではありません。

*
 加熱処理
 60℃恒温槽に試験体を168時間静置する
 Dry
 60℃恒温槽に試験体を24時間静置する
 Wet
 60℃温水中に試験体を24時間静置する

●表面エンボスにより、瓦葺き時の縦桟木が不要です。

エンボス加工された表面の突起により瓦棧を浮かせ、瓦の下に回り込んだ雨水をすみやかに排水します。

●滑りにくく、表面のべたつき・ズレ等がありません。

特殊なエンボス加工材を製品表面に使用しているため、防滑性が向上し、足下をしっかりとグリップします。また、アスファルト層を製品表面に露出しないことで、夏場のべたつきの心配を解消しました。

●明るくポップな表面仕上げは作業環境向上に貢献します。

製品表面を従来の下葺材にない華やかなデザインにすることで、意匠性、作業環境の向上を図っています。

●棟・谷の収まりがよい（施工性がよい）。

アスファルト+エンボス加工材の組み合わせにより、折曲げ性能に優れ、棟、谷、立ち上がり部が綺麗に収まります。